



EPOZEM

Mintepox CP 776

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Mintepox CP 776 şap ve beton uygulamalarından önce kullanılan tek bileşenli, akrilik esaslı bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Hem iç, hem de dış mekanlarda.
Yatay veya düşey uygulamalarda.
Tesviye şapı öncesinde.
Seramik uygulaması öncesi astar olarak.
Tavan sıvaları öncesinde.
Yaya trafiği alacak beton yüzeylerde tozumaya karşı direnç yaratmak için.

AVANTAJLARI

- Su bazlıdır. Kokusuzdur.
- Tozumayı engeller.
- Yüksek aderans sağlar.
- Emici yüzeylerde sürülerek, üzerine gelecek çimento esaslı kaplamaların hızlı su kaybını ve kabarcıkları önler.
- Nem toleransı sağlar.
- Yerden ısıtılmalı zeminler için uygundur.
- Tavan ve düşey yüzeylerde de uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompozisyon

Tek bileşenli

Görünüm

Sıvı

Renk

Sıvı Beyaz

Yoğunluk

1,05 kg/lit

Raf ömrü

12 Ay

Depolama şartları

12 Ay +10°C ile 35 °C arasında

Ambalaj

10 kg



Asmadalı Sk 21, Kosuyolu 34718 İstanbul Türkiye
Charlotten Strasse 75, 40210 Düsseldorf Germany



+90 216 471 0822
+49 211 178 6260



info@epozem.com
www.epozem.com



EPOZEM

UYGULAMA BİLGİLERİ

Atmosferik Nem

Uygulama Sıcaklığı

Kuruma Süresi

İkinci Kat Kaplaması Süresi

< 90%

+5 ile +30°C arasında

45-60 dk

60-90 Dakika

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey vakumlu süpürge ile toz, pas, kir gibi maddelerden arındırılır. Yağ ve gres özel yakma aparatları ile yakılır. Yüzeydeki serbest parçacıklar tamamen temizlenmelidir. Çatlaklar tamir edilmelidir. Uygulama yapılacak beton prizini tamamlamış olmalıdır. En az 28 gün önce dökülmüş olmalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ

Kullanımdan sonra tüm aletleri tinerle veya diğer endüstriyel temizleme malzemeleriyle temizleyin. Kürünü aldıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

UYGULAMA

Kullanıma hazırdır. Yeterince karıştırdıktan sonra fırça veya ruloyla iki kat uygulanır. Duruma göre ilk katta bire bir oranında su eklenebilir. İkinci katta su eklenmemelidir. Kuruma süresi olan 45-60 dk dolduktan sonra tam kuruma olmadan üzerine kaplama gelecektse uygulanmalıdır. Alttan ısıtma varsa kapatılmalı, direkt güneş ışığı, rüzgar alan veya donma riski bulunan açık alanlarda uygulanmamalıdır.

SARFIYAT

Zeminin emiciliğine göre sarfiyat 0,100 ile 0,200 kg/m² arasında değişir.

UYARILAR



Asmadalı Sk 21, Kosuyolu 34718 İstanbul Türkiye
Charlotten Strasse 75, 40210 Düsseldorf Germany



+90 216 471 0822
+49 211 178 6260



info@epozem.com
www.epozem.com

Farklı üretim partileri arasında ton farkları görülebilir. Farklı partilerin ürünlerini mümkün olduğunca göze en az batan bölgelerde yan yana uygulayın.

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır. (S 38–23)

Kutu kapağını açık bırakmayınız. (S 7)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız. (S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. (S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır. (S 24/25)

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemmez. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

