



Mintepox® MMA SL 362 Teknik Veri Sayfası

Metakrilat Ana Kat Reçinesi

Özellikler:

- Viskozite, 23 °C 180 - 200 mPa·sn (MH1007 / ISO 3219)
- Görünüş Opak sıvı

Açıklamalar:

- Zemin kaplamalar için kullanılan orta viskozitede, elastik metakrilat reçine.
- Mintepox® MMA® SL 362, düşük sıcaklıklarda uzun süre saklandığında çökme eğilimi gösteren parafin içerir. Bu nedenle malzeme kullanılmadan önce karıştırılarak homojenize edilmelidir.
- Mintepox® MMA® SL 362, amin önceden aktive edilmiştir.

Uygulama:

- Dibenzoil peroksit ile sertleştirilmiş reaktif 2 komponentli metakrilat reçinesi.
- 20 °C'de düzgün kür için reçineye göre 2% sertleştirici ilave edilir.
Farklı sıcaklıklar için sertleştirici miktarının ayarlanması gerekir.
- Kuru alanlardaki renkli ana katlar için uygundur. Mala ile uygulanır.
- Ortalama tüketim: 1,70 kg/m² (3 mm kalınlık için)
- Önerilen kalınlık: 2,00 mm – 4,00 mm

Depolama:

Reçine iç mekanda orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru bir yerde, 5 °C ile 25 °C arasındaki depolama sıcaklıklarında 6 aya kadar saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.