



Mintepox® MMA Topping 972 Teknik Veri Sayfası

Metakrilat Son Kat Reçinesi

Sartname:

- Viskozite, 23 °C 180 - 200 mPa·sn (MH1007 / ISO 3219)
- Görünüş Mavimsi opak sıvı

Açıklamalar:

- Zemin kaplamalar için kullanılan orta viskozitede, sert metakrilat reçine.
- Mintepox® MMA® Topping 972, düşük sıcaklıklarda uzun süre saklandığında çökme eğilimi gösteren parafin içerir. Bu nedenle malzeme kullanılmadan önce karıştırılarak homojenize edilmelidir.
- Mintepox® MMA® Topping 972, amin önceden aktive edilmiştir.

Uygulama:

- Dibenzoil peroksit ile sertleştirilmiş reaktif 2 komponentli metakrilat reçinesi.
- 20 °C'de düzgün kür için reçineye göre %1,5 sertleştirici ilave edilir.
Farklı sıcaklıklar için sertleştirici miktarının ayarlanması gerekir.
- Kuru alanlardaki şeffaf ve renkli son katlar için uygundur. Fırça veya rulo ile uygulanır.
- Ortalama tüketim: 0,60 kg/m²
- Önerilen kalınlık: 0,20 mm – 0,80 mm

Depolama:

Reçine iç mekanda orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru bir yerde, 5 °C ile 25 °C arasındaki depolama sıcaklıklarında 6 aya kadar saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.