



Mintepox® MMA Primer 251 Teknik Veri Sayfası

Metakrilat Astar Reçinesi

Özellikler:

- Viskozite, 23 °C 80 - 100 mPa·sn (MH1007 / ISO 3219)
- Görünüş Opak sıvı

Açıklamalar:

- MMA kaplama uygulamaları için kullanılan düşük viskoziteli, sert metakrilat reçine.
- Mintepox® MMA Primer 251, uzun süre düşük sıcaklıklarda saklandığında çökme eğilimi gösteren parafin içerir. Bu nedenle kullanılmadan önce karıştırılarak homojenize edilmelidir.
- Mintepox® MMA Primer 251, amin ile önceden aktive edilmiştir.

Uygulama:

- Dibenzoil peroksit ile sertleştirilmiş reaktif 2 komponentli metakrilat reçinesi.
- 20 °C'de uygun kür için reçineye göre %2 sertleştirici ilave edilir.
Farklı sıcaklıklar için sertleştirici miktarının ayarlanması gerekir.
- Beton , şap vb emici yüzeyler için için uygundur. Rulo ve fırça ile uygulanır.
- Ortalama tüketim: 0,40 kg/m²

Depolama:

Ürün iç mekanda orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru bir yerde, 5 °C ile 25 °C arasındaki depolama sıcaklıklarında 6 aya kadar saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.